

ORCON F

pro clima®

Tiivistysliima pro clima -kankaiden tiivistämiseen

TUOTEKUVAUS

ORCON F on tiivistysliima, joka sopii kaikkien pro clima -höyrnsulkujen, -aluskatteiden ja -tuulensuojakankaiden tiivistämiseen toisiinsa ja erilaisiin rakennusmateriaaleihin. ORCON F tarttuu hyvin myös pakkasella. Sen suositeltu käyttölämpötila on -10 °C - +50 °C.

Tiivistysliimaa suositellaan käytettäväksi ilmatiiveyden varmistamiseen kaikissa hankalissa asennuspaikoissa, kuten esimerkiksi rakennuksen nurkissa ja kankaiden laskoksissa.

ORCON F -tiivistysliima ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä. Sen rakennusmateriaalien päästoluokitus on M1.

Huom!

ORCON F ei sovellu pohjustamattomille metallipinnoille tiivistämiseen. Käytä metallipinnoilla pro clima -teippejä.



EDUT

- ✓ Tarttuu ja pysyy hyvin myös huokoisilla alustoilla
- ✓ Ei sisällä haihtuvia haitallisia yhdisteitä
- ✓ Rakennusmateriaalien päästoluokitus M1
- ✓ Käyttölämpötila alkaen -10 °C

KÄYTTÖKOHTEET

- ✓ Betonipinnat
- ✓ Kevytsovapinnat
- ✓ Puupinnat
- ✓ Pro Clima -kankaiden tiivistämiseen hankalissa paikoissa, kuten esimerkiksi nurkissa, rakenteiden liitoksissa ja kankaiden laskoksissa

TIIVISTYSLIIMAN ASENTAMINEN

Alustan kunnostaminen

Vastepinnat puhdistetaan pölystä, uretaanipurseista, betoniliimasta ja muista tartuntaa heikentävistä aineista kuten öljystä ja rasvasta.

Irtonaiset ja huonosti alustassa kiinni olevat kerrokset poistetaan. Lopuksi pinnat imuroidaan puhtaaksi pölystä.

Tiivistysliimaa ei saa levittää jäätäneelle tai märälle alustalle.

Tiivistysliiman levittäminen

ORCON F -liima levitetään alustaansa vähintään 5 mm:n läpimittaisena yhtenäisenä palkona. Tiivistettävän kankaan reuna painetaan ilmatiiviisti liimapalkoon. Liimapalkoa ei saa painaa lyttyyn.

Märkää liimaa ei saa altistaa vetokuormitukselle. Tarvittaessa liimattavat pinnat kiinnitetään toisiinsa mekaanisesti liiman kuivumisen ajaksi.

ORCON F -liima saavuttaa täyden pitävyytensä vasta kuivuttuaan noin kahden vuorokauden kuluessa.

Työohjeet ovat ladattavissa myös internetosoitteesta www.tiivistalo.fi

TEKNISEET TIEDOT

Materiaali	Akryyli-kopolymeeri
Väri	Vaalean vihreä
Työskentelylämpötila	-10 °C - +50 °C
Lämpötilankesto	Pitkäaikaisesti -40 °C - +80 °C
Pakkasenkesto	Lyhytaikaisesti -20 °C saakka
Säilyvyys	24 kk viileässä ja kuivassa




Tuote nro	EAN	Tilavuus	Riittoisuus (5 mm:n palko)	(8 mm:n palko)
10106	4026639016270	310 ml (tuubi)	15 m	6 m
10107	4026639016287	600 ml (pussi)	30 m	12 m




JÄRJESTELMÄTUOTTEET



INTELLO XN
Kosteutta ohjaava höyrynsulkukangas



SOLITEX MENTO
Diffuusioavoimet ulkokankaat



TESCON VANA ja TESCON No.1
Tiivistysteipit